WOODECO

PRODUCENT / MANUFACTURER

Woodeco Grajewo sp. z o. o.
Ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
Tel/+48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta laminowana Deep Wood P2

PRODUCT CHARACTERISTIC: Laminated board Deep Wood P2

WERSJA 2/2026 VERSION 2/2026

OPIS PRODUKTU	**PRODUCT DESCRIPTION**
Płyta laminowana Deep Wood P2 – płyta wytworzona przez bezpośrednie nałożenie na dwie strony podłożowej płyty wiórowej arkuszy papierów impregnowanych nieutwardzoną żywicą aminową i połączenie ich oraz utwardzenie żywicy w tym samym procesie prasowania na gorąco bez zastosowania pośredniego kleju; warstwa żywicy na powierzchni jest żywicą aminową (głównie żywicą melaminową). Powierzchnia użytkowa płyty posiada strukturę zsynchronizowaną z rysunkiem dekoru, dając efekt naturalnego drewna. Płyta dostępna w szerokiej gamie dekorów. Do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych. Zakres grubości: 10 – 32 mm.	Laminated board Deep Wood P2 – board manufactured by applying a paper sheets impregnated with uncured amino resin into both sides of the particleboard type P2 and connecting them as well hardening of resin in the same process of hot-pressing without using any additional adhesive. The user surface of the board has a structure synchronized with the decor pattern, giving the effect of natural wood. The board is available in a wide range of decors. Boards are Intended for indoor use in dry conditions. Thickness range: 10 – 32 mm.
SKŁAD/ INFORMACJE O SKŁADNIKACH	**COMPOSITION/ INFORMATION ON COMPONENTS**
Płyta wiórowa surowa P2 – płyta z wiórów drzewnych wiązanych żywicą klejową mocznikowo-formaldehydową, płasko prasowana, typ P2. Papier dekoracyjny. Żywica impregnacyjna mocznikowo-formaldehydowa oraz melaminowo-formaldehydowa z dodatkami modyfikującymi i utwardzaczem. Wyrób produkowany bez dodatku związków chlorowcopochodnych i środków ochrony drewna. Substancje z listy kandydackiej (SVHC) w wyrobie w ilości >0,1% (w/w): brak.	Raw particle board P2 – P2 type wood chip board bonded with urea-formaldehyde glue resin, flat-pressed. Decor paper sheets. Urea-formaldehyde (UF)/ Melamine-formaldehyde (MF) impregnating resins with modifiers and hardener. Manufactured product is free from halogenated compounds or wood preservatives. The candidate list substance (SVHC) in article in concentration >0,1% (w/w): none.
WARUNKI MAGAZYNOWANIA	**STORAGE CONDITIONS**
Materiał powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych i suchych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami magazynowania, przepisami bhp i ppoż. Środki ochrony dla zabezpieczenia obsługi: rękawice ochronne.	Product should be stored in closed and dry spaces in accordance with applicable storage instructions, health and safety and fire regulations. Personal protective equipment: protective gloves.

PRODUCENT / MANUFACTURER

Woodeco Grajewo sp. z o. o.
Ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
Tel/+48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta laminowana Deep Wood P2

PRODUCT CHARACTERISTIC: Laminated board Deep Wood P2

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE	**PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**
Właściwości fizyko-chemiczne materiału odpowiadają wymaganiom określonym w normach EN 14322 (w zakresie właściwości powierzchniowych) oraz EN 312 (w zakresie właściwości rdzenia płyty) dla płyt typu P2. Gęstość w zależności od grubości: od 570 do 730 kg/m^3. Barwa w zależności od kolorystyki dekoracyjnego wykończenia. Emisja formaldehydu odpowiada klasie higieny E1 (zgodny z E1 E05).	The physico-chemical properties of the material comply with the requirements specified in EN 14322 (regarding surface properties) and EN 312 (regarding the properties of the board core) for chipboard type P2. Density depends on the thickness between 570-730 kg/m^3. The colour depending on the decorative finish colouring. Formaldehyde content meets the requirements of class E1 (compliant E1 E05).
ODDZIAŁYWANIE NA CZŁOWIEKA	**IMPACT ON HUMAN**
Materiał jest przeznaczony do produkcji mebli i wystroju wnętrz i może być stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyrób spełnia wymogi dotyczące stężenia formaldehydu uwalnianego z mebli i wyrobów drewnopochodnych określone w poz. 77 załącznika XVII do rozporządzenia REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady).	Product intended for furniture manufacturing and interior design. It may be used in human dwellings. Product meets the requirements for the concentration of formaldehyde released from furniture and wood-based articles specified in item 77 of Annex XVII to the REACH Regulation (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council).
ATESTY I NORMY	**CERTIFICATES AND STANDARDS**
Materiał spełnia wymagania norm: EN 14322 Płyty drewnopochodne - Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych - Definicja, wymagania i klasyfikacja i EN 312 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne dla płyt typu P2. Certyfikat zgodności z REACH Annex XVII, Entry 77 wydany przez OB-RPPD w Czarnej Wodzie. Ocena higieniczna wydana przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi pod kątem obecności substancji stwarzających zagrożenie dla człowieka. Certyfikat FSC lub PEFC. Deklaracja właściwości użytkowych.	Material meets the requirements of standard EN 14322 Wood-base panels - laminate panels for indoor use - Definition, requirements and classification and EN 312 chipboards-technical requirements for P2 type. Certificate of compliance with REACH Annex XVII, Entry 77 issued by Research & Development Centre for Wood-Based Panels Ltd. in Czarna Woda. Hygienic Evaluation of the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź regarding the presence of substances hazardous to human health. FSC or PEFC Certificate. Declaration of performance.

PRODUCENT / MANUFACTURER

Woodeco Grajewo sp. z o. o.
Ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
Tel/+48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta laminowana Deep Wood P2

PRODUCT CHARACTERISTIC: Laminated board Deep Wood P2

SPOSÓB TRANSPORTU

Po zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i przemieszczaniem się w czasie transportu materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu. Przy spełnieniu powyższych warunków materiał jest bezpieczny w transporcie.

METHOD OF TRANSPORT

The product may be transported by any transport after providing protection against damage, moisture and displacement. The product may be safely transported when these conditions are met.

KLASYFIKACJA OGNIOWA

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (zgodnie z EN 13501-1:2018):

Grubość [mm] 10	D-s2, d0 EN 13986:2004+A1:2015
Zakres grubości [mm] 12 - 32	D-s1, d0*

[D-s1, d0]: produkt trudno zapalny

[D-s2, d0]: produkt łatwo zapalny

*klasyfikacja reakcji na ogień wydana przez Fire-Lab Sp. z o. o.

FIRE CLASSIFICATION

Classification of reaction to fire (in accordance with EN 13501-1:2018):

Thickness [mm] 10	D-s2, d0 EN 13986:2004+A1:2015
Thickness range [mm] 12 - 32	D-s1, d0*

[D-s1, d0]: Flame retardant product

[D-s2, d0]: normally flammable product

*classification of reaction to fire issued by Fire-Lab Sp. z o. o.

ZASTOSOWANIE

Materiał jest przeznaczony do produkcji mebli i wyposażenia wnętrz.

Klasyfikacja zgodnie z EN 13986:
Dla budownictwa na elementy niekonstrukcyjne wewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych.

INTENDED USE

The material is intended for the production of furniture and interior design.

In accordance with EN 13986:
For construction as non-structural elements in internal applications in dry conditions.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Dla odpadów z przetwarzania Płyt laminowanych Deep Wood P2 rekomendujemy przyjęcie kodu odpadów „030199 – inne niewymienione odpady" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10). Odpowiedzialność za zgodne z prawem postępowanie z odpadami spoczywa na wytwórcy odpadów, a nie na producencie płyty. Nasze rekomendacje są jedynie przykładowe i nie można ich traktować w sposób ostateczny.

WASTE HANDLING

For waste from the processing of Laminated boards Deep Wood P2 boards, we recommend adopting the waste code "030199 – other waste not listed" in accordance with the Regulation of the Minister of Climate of January 2, 2020 on the waste catalogue (Journal of Laws 2020.10). The responsibility for the lawful handling of waste rests with the waste producer and not with the manufacturer of the record. Our recommendations are only examples and cannot be considered definitively.