WOODECO

DANE TECHNICZNE: PŁYTA HDF LAKIEROWANA DEEP MATT

TECHNICAL DATA SHEET: LACQUERED HDF BOARD DEEP MATT

WYMAGANIA DLA PŁYT HDF LAKIEROWANYCH DEEP MATT W OPARCIU O NORMY ZN-5:2025, EN 622-1 ORAZ EN 622-5

REQUIREMENTS FOR LACQUERED HDF BOARDS DEEP MATT ACCORDING TO ZN-5:2025, EN 622-1 AND EN 622-5 STANDARDS

WŁAŚCIWOŚCI PROPERTIES	**JEDNOSTKI** UNITS	**WYMAGANIA** REQUIREMENTS	**METODA BADANIA** TEST METHOD
GRUBOŚĆ THICKNESS			
	mm	2,0 ÷ 5,0	EN 324-1
TOLERANCJA GRUBOŚCI THICKNESS TOLERANCE			
	mm	± 0,2	EN 324-1
GĘSTOŚĆ DENSITY			
	kg/m^3	> 855	EN 323
TOLERANCJA WYMIARÓW DŁUGOŚCI/SZEROKOŚCI - FORMAT HANDLOWY LENGTH /WIDTH TOLERANCE - STANDARD SIZE			
	mm/m	± 2 (maximum ± 5 mm)	EN 324-1
TOLERANCJA WYMIARÓW DŁUGOŚCI/SZEROKOŚCI FORMATKI LENGTH /WIDTH TOLERANCE CUT TO SIZE			
	mm/m	± 2	EN 324-1
WILGOTNOŚĆ MOISTURE			
	%	3 - 7	EN 322
WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI SURFACE PROPERTIES	**JEDNOSTKI** UNITS	**WYMAGANIA** REQUIREMENTS	**METODA BADANIA** TEST METHOD
PRZYCZEPNOŚĆ POWŁOKI LAKIEROWEJ LACQUER ADHESION			
	POZIOM LEVEL	2	ISO 2409
ODPORNOŚC NA ZAPLAMIENIE, TESTOWANE ŚRODKI: WODA (24h), OLEJ PARAFINOWY (24h), ALKOHOL (1h) CHEMICAL SUBSTANCES RESISTANCE: WATER (24 hrs), LIQUID PARAFFIN (24 hrs), ALKOHOL (1 hour)			
	SKALA OCEN /RATING SCALE 1 – 5	≥4*****	EN 12720
WADY POWIERZCHNI SURFACE FAILURES			
	mm^2/m^2 mm/m^2	**Punktowe**/point ≤ 2 **Na długości/**On the length ≤ 15	**Wadami powierzchni są wady, które można zidentyfikować podczas oględzin powierzchni z odległości 0,7 m pod kątem około 45 °** Surface defects are those that can be identified when the surface texture is viewed from a distance of 0,7 m and at an angle about of 45 °
KOLORYSTYKA ZGODNA ZE WZORCEM COLOUR ACCORDING TO PATTERN			
		Wzorzec powinien być chroniony przed działaniem promieni słonecznych. Czas trwałości wzorca: 6 miesięcy. The pattern should be protected from sunlight. Shelf-life pattern is 6 months.	

WOODECO

DANE TECHNICZNE: PŁYTA HDF LAKIEROWANA DEEP MATT

TECHNICAL DATA SHEET: LACQUERED HDF BOARD DEEP MATT

EMISJA FORMALDEHYDU FORMALDEHYDE EMISION			
	mg/m^3 ppm	**Zgodny z REACH Annex XVII, Entry 77** Compliant with REACH Annex XVII, Entry 77 ≤0,062 ≤0,05	EN 717-1
KLASA EMISJI FORMALDEHYDU FORMALDEHYDE CLASS			
	KLASA CLASS	E1 (zgodny z E1 E05 / compliant with E1 E05)	

*__Ocena 4: dobra odporność (plamy można zazwyczaj usunąć bez uszkodzeń)/__ Rating 4: Good resistance (stains can generally be removed without damage)